

おしかホエールランド

施工/1990(平成2)年 10月 調査経年/19年 所在地/宮城県石巻市 環境/海岸地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所	…… 屋根	外壁
使用量	…… 約20m ² /戸	約15m ² /戸
種類・質別	…… A3005P-H26	A3005P-H26
板厚	…… 0.7mm	0.7mm
形状	…… 横ぶき	サイディング
塗料	…… ふっ素系樹脂塗料 グレー	ふっ素系樹脂塗料 クリーム

■ 調査結果

全体的に塗膜に割れ、膨れ、剥がれ認められず良好。
また、加工部も良好。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	◎
変退色	—	—	—	◎	◎	◎	◎
光沢	—	—	—	◎	◎	◎	◎
白亜化	—	—	—	◎	◎	◎	◎
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	◎	◎	◎

● 施主のひとこと

特にメンテナンスは実施していない。