

奥田氏邸

施工 / 1997(平成9)年 2月 調査経年 / 12年 所在地 / 埼玉県深谷市 環境 / 市街地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 160m²
 種類・質別 …… A5182P-0
 板厚 …… 0.5mm
 形状 …… 特殊カラーアルミ成形瓦横ぶき
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 グリーン

■ 調査結果

リフォームでコロンアルの上にカラーアルミ成形瓦をのせている。
 腐食もなく特に変化はないが黄砂の堆積がある。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	◎	◎	◎
変退色	—	—	—	—	◎	◎	◎
光沢	—	—	—	—	◎	◎	◎
白亜化	—	—	—	—	◎	◎	◎
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	◎	◎	◎

● 施主のひとこと

前回調査(平成16年)から変化なし。