

大網白里町立増穂中学校

施工／1988(昭和63)年 12月 調査経年／16年 所在地／千葉県山武郡大網白里町 環境／山林、住宅地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 2,130m²
 種類・質別 …… A3005P-H26
 板厚 …… 0.6mm
 形状 …… 横ぶき
 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 ブラック

■ 調査結果

チョーキングはかなり進んでおり、全体的に白っぽく見える。汚れはほとんどなく、腐食もない。

● 評価

| 項目 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 割れ、はがれ、ふくれ | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| 変退色 | — | — | — | ○ | ○ | △ | — |
| 光沢 | — | — | — | ○ | ○ | △ | — |
| 白亜化 | — | — | — | ◎ | ○ | △ | — |
| 腐食(加工部含む) | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | — |

● 施主のひとこと

チョーキングは特に気にしていないが、北面側で雨漏りが発生しており、2005年度に全面補修を計画している。