

# M2 船木店

施工／1987(昭和62)年 7月 調査経年／17年 所在地／愛媛県新居浜市 環境／山間地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根  
 使用量 …… 720m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A1100P-H24  
 板厚 …… 0.8mm  
 形状 …… 横ぶき  
 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 ホワイト

## ■ 調査結果

チョーキングはかなり進んでいるが、塗膜厚はまだ10 $\mu$ m以上ある。カラーアルミは腐食もなく良好であるが、カラー鋼板を使用している折板は傷が多く、腐食が進んでいる。特に軒下部の鋼板には赤錆が発生している。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	—
変退色	—	—	—	◎	△	△	—
光沢	—	—	—	○	△	△	—
白亜化	—	—	—	○	△	△	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	◎	◎	—

## ● 施主のひとこと

特にアルミ屋根は気にしていない。