

# 下関三菱自動車販売(株)小月店ショールーム

施工/1996(平成8)年 7月 調査経年/7年 所在地/山口県下関市 環境/海岸地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根  
 使用量 …… 500m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A3004P-H32  
 板厚 …… 0.6mm  
 形状 …… 長尺縦馳かん合ドーム  
 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 シルバー

## ■ 調査結果

汚れも腐食もなく問題がない。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	◎	—
変退色	—	—	—	—	—	◎	—
光沢	—	—	—	—	—	◎	—
白亜化	—	—	—	—	—	◎	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	—	◎	—

## ● 施主のひとこと

雨漏りがあったが、施工上の問題であり、屋根自体は全く問題がない。